

I1 GLAS & SOFT





Charakteristika: Tmel se skelným vláknem. Vyznačuje se dobrou zpracovatelností v libovolné vrstvě. Brouditelný jemnějším papírem P120-150. Upravená tvrdost tmelu eliminuje přechody mezi tmelem a opravovaným povrchem. Díky této vlastnosti lze použít GLAS & SOFT přímo pod plnič.

Použití : Pro vyplnění nerovností kovových, hliníkových a sklolaminátových povrchů. Po vytvrzení je dobře brouditelný za sucha strojně nebo ručně. Lze snadno tvarovat i do složitějších tvarů a tmelit i ve velmi silných vrstvách. Nezanáší brusný papír. Má dobrou přilnavost k povrchu. Lze použít i na zkorodovaná místa a tím zvýšit mechanickou odolnost opravovaného povrchu.

Aplikace: Podklad musí být čistý, suchý, přebroušený a odmaštěný. Tmel dobře promíchejte s katalyzátorem v poměru 2-3% váhově. Zpracovatelnost směsi je 5 minut při 20 °C – vyšší teplota zkracuje dobu zpracovatelnosti a urychluje proces schnutí.

POZOR: Příliš velké množství tužidla může vést k zabarvení vrchního nátěru. Aplikujte při teplotách nad 15°C.

Technická data : Skladovatelnost: 12 měsíců. Hustota : 1,75 g/cm³. Odstín : modrý/ zelený. VOC obsah : < 250g/l

	Čištění podklau	
	Poměr tužení	Glas & Soft – 100g BPO hardener - 2 + 3g
	Zpracovatelnost	3 – 5 min.
	Doba schnutí	16 – 30 min.
	Ruční broušení	P120 - P320
	Strojní broušení	P120 - P320
	Skladujte na chladném místě	

