

TECHNICKÝ LIST

Barva na disky kol / 1K Felgenspray / Wheel Spray

Číslo výrobku: **680 040 Felgensilber** stříbrný lak na disky kol

Technologie: **SprayMax[®]**



- Plochý rozprašovací nástřik (obdobné lakovací pistoli)
- Stálý rozprašovací tlak až do úplného vyprázdnění spreje
- Profesionální lakovací výsledek

Výrobek:

- Odolný vůči odletujícímu šterku a silniční posypové soli
- Vysoká kryvost
- Velmi rychlé schnutí
- Snadná a rychlá aplikace
- Vysoká výtěžnost
- Odolný při mytí automobilů v myčkách

Surovinová báze : speciální nitrokombinační pryskyřice

Oblasti aplikace: lakování nových nebo již používaných disků kol automobilů

Doporučené podklady:

Nové nebo již užívané ocelové nebo hliníkové disky kol důkladně očištěné od starých nátěrů nebo na které byl použit některý z těchto základů :

SprayMax 2K Grundierfüller 680 030

SprayMax 1K Haftprimer

SprayMax 1K Füllprimer

SprayMax 1K Acrylfüller

Ochranná opatření:



Doporučené ochranné oblečení spolu s ochrannou maskou Typ: A2/P2



Ochranné gumové nebo nitrilové rukavice

Příprava:



Poškozené místo zcela zbavit rzi, povrch důkladně vybrousit a vyčistit silikonovým odstraňovačem obch.č. 680 090. Poškozené místo musí být odmaštěné, zbavené prachu a suché.



Před použitím důkladně protřepejte po dobu min.2 minut až do slyšitelného nárazu kuliček. Zkuste zkušební nástřik.



Nanášejte několika tahy v tenké vrstvě ze vzdálenosti cca.25 cm.

2 – 3 vrstvy = 30 - 40 mikronů. Mezi jednotlivými vrstvami vyčkat 1 až 5 min.




TECHNISCHES MERKBLATT

Schnutí



Zaschlý na prach : 5 min. při 20 st.C
Pro manipulaci / montáž : 30 min / 20St.C
Zasychání na vzduchu : 3 hod. / 20 St.C
Infra-schnutí možné.



Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem vyprázdněte ventil

Prázdné nádoby odevzdejte k recyklaci.

Parametry:

Podíl pevné složky(sušiny):	18% váhových
VOC emisní hodnoty:	648 g/l - 259 g v jedné dóze Pro bližší informace – viz. bezpečnostní list
Vydatnost :	cca 0,5 m ² z jedné dózy při 30 – 40 mikronech suché vrstvy
Stupeň lesku:	hedvábný lesk

Skladování: při 20°C/36 měsíců

Délka spotřeby je závislá na skladování nepoužitého spreje při teplotách mezi 15 – 25 °C při vlhkosti ne větší než 60%, přepravě samotného spreje ve vodorovné poloze, suché a ochráněné před vlivem chemických a mechanických činitelů.

Poznámka: Určeno k profesionálnímu použití

