

2K UHS LOW VOC Clear Coat

POPIS

UHS akrylový bezbarvý lak s excelentním leskem. Jeho extrémně krátká doba sušení nemá vliv na jeho finální vzhled.

APLIKACE

Pro dvouvrstvé lakování v autoopravárenství.

CHARAKTERISTIKA

- Snadná aplikace
- Rychlé schnutí, 15 min při 60°C
- Vyhovuje požadavkům VOC
- Vysoká chemická a mechanická odolnost
- Odolnost proti UV a žloutnutí

POUŽITÍ

Vodou ředitelné nebo rozpouštědlové autolaky, OEM povrchy.



Obj. číslo	Název	ks/bal
7-120-1000	1 L, Clear Coat	6
7-120-5000	5 L, Clear Coat	3
7-357-0500	0.5 L, Standard hardener	12
7-357-2500	2.5 L, Standard hardener	3
7-358-2500	2.5 L, Fast hardener	3
7-359-2500	2.5 L, Slow hardener	3

VOC: < 420g/L
EU limit value: 2004/42/II(d)(420)

APPLICATION



2:1 s

- Pomalé tužidlo pro 2K UHS LOW VOC Clear Coat (30°C a více)
- Standard tužidlo pro 2K UHS LOW VOC Clear Coat (25-30°C)
- Rychlé tužidlo pro 2K UHS LOW VOC Clear Coat (do 25°C)



Připraveno k použití



30–45min při 20°C (Standard tužidlo)



1.2–1.3 mm
Doporučený tlak: dbejte doporučení výrobce stříkací pistole



- 1.5 vrstvy, aplikujte jednu poloviční + 1 plnou vrstvu
- 2 vrstvy, schnutí mezi vrstvami: 5–10 min
- 50–60 μ

FURTHER TREATMENT



Odvětrání pře nuceným sušením: 10 min při 20°C



Schnutí na vzduchu: 6–8 h při 20°C



15–25 min při 60°C



Suché pro leštění: 40 min při 60°C
36 hod při 20°C



IR schůť*: 10–15 min
* krátkovlnné IR sušení

TECHNICKÁ DATA

Hustota	990-1050 g/L (bezbarvý lak)
Hustota	990-1050 g/L (tužidla)

SKLADOVÁNÍ



Chraňte před přímým slunečním zářením